

附件 3

商品监督抽检不合格商品信息

检验报告编号	序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位所在省份	商品名称	不合格项目 检验结果 标准值	规格型号	分类	公告号	任务来源/项目名称	检验机构	备注
STD-20211102-049S-38	1	西安市闽光电线电缆厂	西安市未央区未央宫李下壕工业区	岚皋县王远斌桥隧物资经营部	陕西	电线电缆	导体直流电阻 (20℃) : 红 8.90, 蓝 8.87, 指标 \leq 7.98; 绝缘断裂伸长率: 红 92, 蓝 89, 指标 \geq 150	300/300V ZR-RVS2 * 2.5mm ²			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司	/
STD-20211102-049S-37	2	西安市闽光电线电缆厂	西安市未央区未央宫李下壕工业区	岚皋县王远斌桥隧物资经营部	陕西	电线电缆	导体直流电阻 (20℃) : 红 7.63, 黑 7.59, 指标 \leq 7.41; 护套平均厚度: 0.8, 指标 \geq 1.0; 绝缘平均厚度: 红 0.7, 黑 0.7, 指标 \geq 0.8; 绝缘抗张强度: 红 13.4, 蓝 10.0, 指标 \geq 12.5	300/500V BVVB2 * 2.5mm ²			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司	/

STD-20211102-049S-34	3	陕西省双辉电力电缆科技有限公司	西安市太华北路 399 号	岚皋县长宏三桥隧物资批发部	陕西	电线电缆	导体直流电阻 (20℃) : 红 10.64, 黑 10.74, 指标 ≤ 7.41; 护套平均厚度: 0.8, 指标 ≥ 1.0; 绝缘抗张强度: 红 5.0, 蓝 4.4, 指标 ≥ 12.5	300/500V BLVVB2 * 4mm ²			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司	/
STD-20211102-049S-33	4	上海宏豫电信电缆有限公司	上海市金山区亭林镇金展路 2229 号 7 号楼 1364 室	岚皋县长宏三桥隧物资批发部	陕西	电线电缆	导体直流电阻 (20℃) : 红 6.28, 黑 6.06, 指标 ≤ 4.61; 护套最薄厚度 0.79, 指标 ≥ 0.84; 护套平均厚度: 0.9, 指标 ≥ 1.1; 绝缘抗张强度: 红 6.6, 蓝 6.7, 指标 ≥ 12.5	300/500V BLVVB2 * 6mm ²			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司	
STD-20211102-049S-35	5	上海宏豫电信电缆有限公司	上海市金山区亭林镇金展路 2229 号 7 号楼 1364 室	岚皋县龙合顺五金建材供应部	陕西	电线电缆	导体直流电阻 (20℃) : 2.12, 指标 ≤ 1.91; 护套最薄厚度 0.49, 指标 ≥ 0.71; 护套平均厚度: 0.6, 指标 ≥ 0.9	450/750V BLXY1 * 16mm ²			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司	
STD-20211102-049S-36	6	上海宏豫电信电缆有限公司	上海市金山区亭林镇金展路 2229 号 7 号楼 1364 室	岚皋县龙合顺五金建材供应部	陕西	电线电缆	导体直流电阻 (20℃) : 红 2638, 黑 27.3, 指标 ≤ 13.3	300/300V ZC-RVS2 * 1.5mm ²			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司	

STD-20211102-049S-20	7	浙江省金丝狐服饰有限公司	义乌市义北工业园区长府路111号	岚皋县花里镇金艳服装店	陕西	成人服装	纤维含量：（结果） 外层： 再生纤维素纤维 51.7 聚酯纤维 46.1 氨纶 2.2；夹 层：聚酯纤维 100 里层：聚酯纤维 100 （指标）外层：棉 80±5.0 竹纤维 18±5.0 氨纶 [(2+3.0)~0, 不为 0] 里料：聚酯纤维 80±5.0 桑蚕丝 20+5.0	175/92-40			岚皋/县抽	斯坦德检测集团 股份有限公司	
STD-20211102-049S-19	8	义乌市硕润服饰有限公司	义乌市以南工业园	岚皋县花里镇金艳服装店	陕西	成人服装	纤维含量：（结果） 聚酯纤维 90.2 氨纶 9.8 （指标）面层： 面层：粘纤 56±5.0 聚酯纤维 23±5.0 腈纶 15± 5.0 氨纶 6±3.0 ； 使用说明书：经检测，该样品 使用说明不符合 GB/T 5296.4-2012 标准要求 （执行的产品标准标注错误， 产品号型或规格标注不符合 GBT1335.1-2008 标准规定）	2005-XL 中 灰			岚皋/县抽	斯坦德检测集团 股份有限公司	

STD-20211102-049S-14	9	广东安宝儿婴童服饰有限公司	汕头市潮南区胪岗镇新联后洋公路东	岚皋县中亿孕婴民主店	陕西	儿童服饰	经检测,该样品使用说明不符合 GB/T5296.4-2012 标准要求(样品安全类别标注不规范)	52/59			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司
STD-20211102-049S-22	10	欧卡制衣	浙商产业园 8 栋	岚皋县华晟百货购物中心	陕西	成人服装	纤维含量:(结果)聚酯纤维 89.1, 粘纤 7.9, 氨纶 3.0; (指标)棉 85±5.0 氨纶 15±5.0 经检测,该样品使用说明不符合 GB/T 5296.4-2012 标准要求(执行的产品标准标注错误,产品号型或规格标注不符合 GBT1335.1-2008 标准规定)	33			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司
STD-20211102-049S-21	11	上海靓秋服饰有限公司	上海市浦东新区惠南路拱极东路 3121 号 1 栋 132 室	岚皋县华晟百货购物中心	陕西	成人服装	纤维含量:(结果)聚酯纤维 58.0 锦纶 19.5 腈纶 13.9 粘纤 8.6(指标)羊毛 68.8±5.0 羊绒 31.2±5.0 经检测,该样品使用说明不符合 GB/T5296.4-2012 标准要求(未标注产品名称、执行的产品标准、安全类别)	115 (175/92A)			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司
STD-20211102-049S-10	12	阳光组合鞋子	西安长缨路 3-39 长缨鞋城	岚皋县金丰衣衫之家服装服饰店	陕西	运动鞋(休闲鞋)	拉伸强度 0.82, 指标≥8.0; 拉断伸长率 120, 指标≥400	黑色 38			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司

												司	
STD-20211102-049S-9	13	瑞安市匡亮鞋业	瑞安市云周街道杏李工业区	岚皋县金丰衣衫之家服装服饰店	陕西	运动鞋(小白鞋)	拉伸强度 1.41, 指标 \geq 8.0; 拉断伸长率 107, 指标 \geq 401	蓝色 37			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司	
STD-20211102-049S-23	14	纳米秀女装	西安时丹达 2A77-78	岚皋县金丰衣衫之家服装服饰店	陕西	成人服装	纤维含量: (结果) 棉 81.4, 聚酯纤维 18.6; 经检测, 该样品使用说明不符合 GB/T5296.4-2012 标准要求 (未标注制造者的名称和地址、执行的产品标准、安全类别, 产品号型或规格标注不符合 GB/T1335.2-2008 标准规定, 纤维成分及含量标注不规范)	粉色均码			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司	

STD-20211102-049S-24	15	小美人裤子	西安多彩商城 A2-西-2 排-68	岚皋县金丰衣衫 之家服装服饰店	陕西	成人 服装	纤维含量：（结果）表层：粘 纤 60.6 聚酯纤维 34.4 氨纶 5.0； 里层：聚酯纤维 92.3 氨纶 7.7 （指标）聚酯纤维 65±5.0 粘纤 29±5.0 氨纶 6±3.0 经检测，该样品使用说明不符 合 GB/T5296.4-2012 标准要 求（未标注制造者的名称和地 址，执行的产品标准标注错 误，产品号 型或规格标注不符合 GB/T1335.2-2008 标准规定， 纤维成分及含量水洗标和吊 牌标注不一致）	2XL/30			岚皋/县抽	斯坦德检 测集团股 份有限公 司	
STD-20211102-049S-16	16	湖州织里依衣 秀	湖州市吴兴区 织里镇	岚皋县民主镇惠 万佳购物广场	陕西	儿童 服装	纤维含量：（结果）棉 59.5， 锦纶 40.5（指标）棉 85±5.0 聚酯纤维 15±5.0 经检测，该样品使用说明不符 合 GB/T5296.4-2012 标准要求 （未标注制造者的名称和地 址、维护方法、执行的产品标 准、安全类别标注错误，产品 号型或规格标注不符合 GB/T1335.3-2009 标准规定）	37			岚皋/县抽	斯坦德检 测集团股 份有限公 司	

STD-20211102-049S-18	17	成都市新都区斑竹园服装厂	成都市新都区斑竹园服装工业园区	岚皋县民主镇惠万佳购物广场	陕西	儿童服装	纤维含量：（结果）棉 63.1，聚酯纤维 33.6 粘纤 1.8 氨纶 1.5（指标）棉 85±5.0 氨纶 5±3.0 腈纶 10±3.0 经检测，该样品使用说明不符合 GB/T5296.4-2012 标准要求（未标注制造者的名称、执行的产品标准、安全类别标注错误，产品号型或规格标注不符合 GB/T1335.3-2009 标准规定）	19-23			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司	
STD-20211102-049S-17	18	大夹街幸运宝贝专卖店	湖北省武汉市汉正街	岚皋县民主镇惠万佳购物广场	陕西	儿童服装	纤维含量：（结果）粘纤 67.4，锦纶 28.1，氨纶 4.5，（指标）棉 85±5.0 氨纶 5±3.0 经检测，该样品使用说明不符合 GB/T5296.4-2012 标准要求（未标注制造者的名称和地址、维护方法、执行的产品标准、安全类别标注错误，产品号型或规格标注不符合 GB/T1335.3-2009 标准规定）	22-26			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司	
STD-20211102-049S-8	19	瑞安市亿宁鞋业	仙降街道仙降工业区	岚皋县民主镇惠万佳购物广场	陕西	普通运动鞋	拉伸强度 2.72 指标≥8.0，拉伸伸长率 226，指标≥400	37			岚皋/县抽	斯坦德检测集团股份有限公司	